



КОЛІР	сірий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ	
VOC для суміші = 540 [г/л]	
ЗБЕРІГАННЯ	
Продукт слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.	
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	
5 років	



робоча в'язкість при 20°C
18 ÷ 20 сек. \ 20°C



параметри напilenня
1 ÷ 2 шари



між шарами
≈ 5-10 хв.



час затвердіння при 20°C
пилосухість ≈ 5 ÷ 10 хв.
нелипкий ≈ 20 ÷ 30 хв.
повне затв. ≈ 24г

ACRIL PRIMER

АКРИЛОВИЙ ГРУНТ 1К

номер артикула	штук у коробці	об'єм
300002319	12	400 мл

ОПИС ПРОДУКТУ

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ACRIL PRIMER - високоякісний акриловий ґрунт-наповнювач з дуже коротким часом висихання. Призначений для підготовки поверхонь деталей автомобільних кузовів до лакофарбових робіт. На продукт можна наносити будь-які акрилові лаки, легко шліфується "по мокрому" і "по сухому". Висококриючий продукт стійкий до подряпин.

- Висока адгезія до різних поверхонь.
- Гарні наповнюючі властивості.
- Швидко сохне.
- Дуже легкий в роботі та шліфуванні.
- Гарна стійкість на вертикальних поверхнях.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт можна наносити на:

- Поліефірні шпатлівки.
- Епоксидні ґрунти.
- Реактивні ґрунти.
- Ізольюючі ґрунти.
- Старі ЛКП у хорошому стані, попередньо матовані та знежирені.
- Різного виду пластмаси.
- Оброблені та необроблені дерев'яні поверхні та кам'яні поверхні.

Не рекомендується наносити на оцинковану сталь та алюміній.

- Поверхня, призначена для покриття, має бути чистою, сухою і знежиреною.
- Залишки старого ЛФП та іржі мають бути попередньо видалені, а поверхня відшліфована.
- У разі пластмас, рекомендується, перед початком фарбувальних робіт, нагріти елемент до температури 50°C, що полегшить видалення силіконових з'єднань з його поверхні.
- Оптимальна температура для застосування аерозолів 15 ÷ 25°C.
- Перед застосуванням необхідно енергійно струсити балончик протягом 2 ÷ 3 хвилин, потім здійснити пробне напilenня.
- Під час нанесення слід тримати балончик на відстані бл. 25 ÷ 30 сантиметрів від поверхні, що покривається.
- Рекомендується наносити кілька тонких шарів з проміжком не більше 5 ÷ 10 хвилин.
- Перед нанесенням кожного чергового шару необхідно знову струсити балончик.

УВАГА: Після застосування необхідно обов'язково очистити сопло! - тримаючи балончик соплом донизу, натискаючи на спуск протягом 5 секунд. Це сприятиме повторному використанню продукту та збереженню його властивостей, а також захисту сопла від можливого засмічення.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На ґрунт акриловий можна наносити:

- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ВИХІД

400 мл дозволяє покрити 1,25÷1,75 м².

ПРИМІТКА

- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).

Увага: Не рекомендується наносити на оцинковану сталь та алюміній!

З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.