



## ГРУНТ АКРИЛОВИЙ SHS 4:1

| колір        | номер артикула | штук у коробці | вага          |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| сірий        | 2816           | 6              | 0,8 л + 0,2 л |
| білий        | 2812           | 6              | 0,8 л + 0,2 л |
| чорний       | 2813           | 6              | 0,8 л + 0,2 л |
| сірий        | 10022          | 4              | 3,75 л        |
| білий        | 10024          | 4              | 3,75 л        |
| чорний       | 10023          | 4              | 3,75 л        |
| затверджувач | 10025          | 4              | 0,94 л        |

**КОЛІР** сірий, білий, чорний

**СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ** мат

### ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

**ВОС** для суміші при:

10% розчинника = **460** [г/л]

20% розчинника = **510** [г/л]

### ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

### ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Грунт – **12 місяців**

Затверджувач – **12 місяців**

**пропорції змішування**  
За об'ємом:  
4 : 1 + 10% (нап.)  
4 : 1 + 20% (грунт.)  
За вагою: 100+15+6,8г

**робоча в'язкість при 20°C**  
40 ÷ 50 сек. (нап.)  
25 ÷ 30 сек. (грунт.)

**життєздатність суміші при 20°C**  
≈ 60 хв.

**параметри наплення**  
1 ÷ 3 шари \ 60 ÷ 300 мк.  
RP: 1,6 ÷ 2,0 мм / 2,0-2,2 бар  
HVLPR: 1,5 ÷ 1,9 мм / 2,0 бар

**між шарами**  
≈ 5 ÷ 10 хв.  
**перед прогріванням**  
≈ 5 ÷ 10 хв.

**час затвердіння**  
20°C  
нап.: 130 ÷ 300 мк шліф. через ніч  
грунт.: 60+130 мк шліф. після 3 ÷ 4 г.  
60°C нап.: 130 ÷ 300 мк після прогрів. 35 ÷ 40 хв. і охолодження 2 г.  
грунт.: 60 ÷ 130 мк після прогрів. 25 ÷ 30 хв. і охолодження 2 г.

**сушка IR**  
130 ÷ 200 мк / 10 ÷ 15 хв. KX  
60 ÷ 130 мк / 8 ÷ 10 хв. KX  
макс. 60°C

**шліфування**  
маш.: P360 ÷ 500  
руч.: P280 ÷ 320

**шліфування**  
маш.: P600 ÷ 1000  
руч.: P800 ÷ 1000

### ОПИС ПРОДУКТУ

**ГРУНТ АКРИЛОВИЙ SHS 4:1** - високоякісний двокомпонентний акриловий грунт-порозаповнювач для кузовного ремонту з високою адгезією до сталі, алюмінію, оцинкованої сталі, поліефірних шпатлівок та старих ЛКП. Супутні продукти: затверджувач Multi Fuller для акрилового ґрунту, розріджувач Multi Fuller для акрилових продуктів.

- Високий вміст сухого залишку (54-59%).
- Відмінна адгезія до важких поверхонь.
- Легко розмішується, наноситься та шліфується.
- Швидко твердне навіть за товстих шарів.
- Висока стабільність на вертикальних поверхнях.
- Хороші властивості, що заповнюють і ізолюють.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт акриловий SHS 4:1 можна наносити на:

- Сталь та алюміній попередньо матовані та знежирені.
- Оцинковану сталь попередньо матовану та знежирену.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Поліефірні шпаклівки.
- Епоксидні ґрунти.
- Реактивні ґрунти.
- Ізольовальні ґрунти.
- Добре відшліфовані та знежирені старі ЛКП, а також нові.

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття. Для шліфування рекомендуємо:

- наждачний папір з градацією P280 ÷ 320 (GRP P400) (для шліфування вручну «по мокрому» та «по сухому»).
- наждачний папір з градацією P180 ÷ 220 (для машинного шліфування «по сухому»).

### ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На грунт акриловий SHS 4:1 можна наносити:

- Двокомпонентні покривні лаки.
- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.

### ПРИМІТКА

- **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

**Увага:** З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.