



DTM 4:1 ГРУНТ АКРИЛОВИЙ

колір	номер артикула	штук у коробці	об'єм
сірий	14700	6	0,8 л + 0,2 л
чорний	14701	6	0,8 л + 0,2 л
білий	14702	6	0,8 л + 0,2 л

КОЛІР сірий, чорний, білий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ мат

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOС для суміші = 539 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Грунт – 12 місяців
Затверджувач – 12 місяців



пропорції змішування
4 : 1 (за об'ємом)
100 : 17,4 (за вагою)
розчинник
наповнюючий 5 ± 10%
ізолюючий 15 ± 20%
"мокрим по мокрому" 25 ± 30%



робоча в'язкість при 20°C
30 ± 40 сек. (наповнюючий)
20 ± 25 сек. (ізолюючий)
17 ± 19 сек. ("мокрим по мокрому")
життєздатність ≈ 1 г. \ 20°C



параметри напilenня для шліфування
1 ± 2 шари 80 мкм. (наповнюючий)
1 ± 2 шари 50 мкм. (ізолюючий)
RP: 1,6 ± 2,0 мм / 2,0 ± 2,2 бар
HVLP: 1,5 ± 1,9 мм / 2,0 бар
мокрим по мокрому
1,5 шари 30 мкм.
RP: 1,2 ± 1,4 мм / 2,0 ± 2,2 бар
HVLP: 1,3 ± 1,5 / 2,0 бар



між шарами
≈ 5 ± 10 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
≈ 3 ± 4 г. \ 20°C
≈ 30 хв. \ 60°C



сушка IR
6 ± 10 хв. KB
при товщині 50 ± 160 мкм.
макс. 60°C



шліфування "по сухому"
маш.: P360 ± 500
руч.: P320 ± 500



шліфування "по мокрому"
маш.: P600 ± 1000
руч.: P800 ± 1000

ОПИС ПРОДУКТУ

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ DTM 4:1 - двокомпонентний високоякісний мультифункціональний (універсальний) акриловий грунт з антикорозійними пігментами. Призначений для ремонту кузовного автотранспортних засобів. Може успішно застосовуватися і як грунт, що наповнює, і як антикорозійний ізолюючий грунт. Multi DTM Primer можна наносити безпосередньо на голий метал, що створить відмінний антикорозійний захист. Дуже добре ізолює важкі поверхні та місця покриті шпаклівкою від шарів базових фарб та покривних лаків. Додатковим плюсом є можливість нанесення ґрунту Multi DTM Primer методом «мокрим по мокрому», без необхідності шліфування. Супутній продукт: розріджувач Multi Fuller для акрилових продуктів.

- Відмінний антикорозійний захист сталі.
- Дуже хороші ізоляційні та наповнювальні властивості.
- Дуже короткий час затвердіння.
- Можна наносити технікою «мокрим по мокрому».
- Сильна адгезія до різних типів основ.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт акриловий DTM 4:1 можна наносити на:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Поліефірні шпатлівки.
- Епоксидні ґрунти.
- Реактивні ґрунти.
- Ізолювальні ґрунти.
- Старі ЛКП у хорошому стані, попередньо матовані та знежирені.

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття. Для шліфування рекомендуємо:

- наждачний папір з градацією P280 ÷ 320 (GRP P400) (для шліфування вручну «по мокрому» та «по сухому»).
- наждачний папір з градацією P180 ÷ 220 (для машинного шліфування «по сухому»).

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На грунт акриловий DTM 4:1 можна наносити:

- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ВИХІД

1 л суміші дозволяє покрити 8÷8,5 м².

ПРИМІТКА

- **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.