



ЕРОХУ 10:1 ГРУНТ ЕПОКСИДНИЙ

номер артикула	штук у коробці	вага
4786	6	1 кг + 100 г

КОЛІР	світло сірий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ	
ВОС для суміші = 540 [г/л]	

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Грунт – 12 місяців

Затверджувач – 12 місяців

пропорції змішування
за вагою 10 : 1 + 20 ± 30%
за об'ємом 10 : 1,5 + 20±30%

робоча в'язкість при 20°C
30 ± 50 сек. \ 20°C DIN4
життєздатність ≈ 1,5 г. \ 20°C

параметри наплення
2 ± 3 шари
RP: 1,6 ± 2,0 мм / 2,0-2,2 бар
HVLP: 1,5 ± 1,9 мм / 2,0 бар

між шарами
10 хв.
перед прогріванням
15 хв.

час затвердіння
≈ 8 г. \ 20°C
≈ 45 хв. \ 60°C

сушка IR
3 хв. КХ для 150 ± 200 мкм.
макс. 60°C

шліфування
маш.: P360 ± 500
руч.: P280 ± 320

шліфування
маш.: P600 ± 1000
руч.: P800 ± 1000

ОПИС ПРОДУКТУ

ГРУНТ ЕПОКСИДНИЙ 10:1 - двокомпонентний епоксидний ґрунт для швидкого кузовного ремонту. Також рекомендується для нанесення методом «мокрим по мокрому». У комплекті затверджувач Multi Fuller 1:10 для епоксидного ґрунту. Супутній продукт: розріджувач Multi Fuller для епоксидних продуктів.

- Дуже висока адгезія до різних поверхонь.
- Чудовий захист сталевих поверхонь.
- Легко розмішується та наноситься.
- Короткий час затвердіння.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт епоксидний 10:1 можна наносити на:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Гальванічну оцинковану сталь.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Поліефірні та епоксидні шпатлівки.
- Старі ЛФП у хорошому стані, попередньо матовані та знежирені.

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття. Для шліфування рекомендуємо:

- наждачний папір з градацією P280 ± 320 (GRP P400) (для шліфування вручну «по мокрому» та «по сухому»).
- наждачний папір з градацією P180 ± 220 (для машинного шліфування «по сухому»).

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На епоксидний ґрунт 10:1 можна наносити:

- Двокомпонентні поліефірні шпатлівки.
- Двокомпонентні епоксидні шпатлівки.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ВИХІД

1 л суміші дозволяє покрити 7÷8 м².

ПРИМІТКА

- **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.