



КОЛІР	сірий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ	
VOC = 683,4 [г/л]	
ЗБЕРІГАННЯ	
Продукт слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.	
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	
Грунт – 12 місяців	



робоча в'язкість при 20°C
18 ÷ 20 сек. \ 20°C



між шарами
≈ 5 ÷ 10 хв.



час затвердіння
≈ 10-15 хв. \ 20°C



шліфування
руч.: P320 ÷ 600

EPOXY PRIMER

ЕПОКСИДНИЙ АНТИКОРОЗІЙНИЙ ГРУНТ 1К

номер артикула	штук у коробці	об'єм
300006522	12	400 мл

ОПИС ПРОДУКТУ

ГРУНТ ЕПОКСИДНИЙ EPOXY PRIMER - однокомпонентний епоксидний антикорозійний ґрунт, призначений для підготовки поверхні перед нанесенням фарби. Має дуже високі антикорозійні властивості і забезпечує надійний захист від вологи. Ідеально підходить для місцевого ремонту. Грунт можна фарбувати ЛКМ на водній та сольвентній основі. Грунт можна наносити безпосередньо на сталь, оцинковану сталь, нержавіючу сталь, алюміній, а також старі ЛФП.

- Дуже висока адгезія до різних поверхонь.
- Чудовий захист сталевих поверхонь.
- Дуже швидко сохне (до 15 хвилин).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт можна наносити на сталь, оцинковану сталь, нержавіючу сталь, алюміній, а також старі ЛФП.

- Поверхню слід очистити, відшліфувати, знежирити та висушити.
- Оптимальна температура для застосування аерозолів 15 ÷ 25°C.
- Перед застосуванням необхідно енергійно струсити балончик протягом 2 ÷ 3 хвилин, потім здійснити пробне напilenня.
- Під час нанесення слід тримати балончик на відстані бл. 25 ÷ 30 сантиметрів від поверхні, що покривається.
- Рекомендується наносити кілька тонких шарів з проміжком не більше 5 ÷ 10 хвилин.
- Перед нанесенням кожного чергового шару необхідно знову струсити балончик.

УВАГА: Після застосування необхідно обов'язково очистити сопло! - тримаючи балончик соплом донизу, натискаючи на спуск протягом 5 секунд. Це сприятиме повторному використанню продукту та збереженню його властивостей, а також захисту сопла від можливого засмічення.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На ґрунт можна наносити:

- Двокомпонентні поліефірні шпатлівки.
- Двокомпонентні епоксидні шпатлівки.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ПРИМІТКА

- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.