



HS 5:1

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ

колір	номер артикула	штук у коробці	об'єм
червоний	2242	6	0,8 л + 0,16 л

КОЛІР	червоний
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ	
VOC для суміші = 538 [г/л]	
ЗБЕРІГАННЯ	
Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.	
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	
Грунт – 12 місяців Затверджувач – 12 місяців	

пропорції змішування
5 : 1 + 25 + 30% (за об'ємом)
100:12 (за вагою)

робоча в'язкість при 20°C
30 + 50 сек. 20°C DIN4
життєздатність
≈ 1 г. \ 20°C

параметри наплення
2 + 3 шари 150 + 300 мкм.
RP: 1,6 + 2,0 мм / 2,0 + 2,2 бар
HVLP: 1,5 + 1,9 мм / 2,0 бар

між шарами
≈ 5 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.

час затвердіння
≈ 3 + 4 г. \ 20°C
≈ 30 хв. \ 60°C

сушка IR
10 + 15 хв. KX
при товщині 150 + 200 мкм.
макс. 60°C

шліфування
маш.: P360 + 500
руч.: P280 + 320

шліфування
маш.: P600 + 1000
руч.: P800 + 1000

ОПИС ПРОДУКТУ

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 5:1 - двокомпонентний акриловий грунт-порозаповнювач для кузовного ремонту. У комплекті затверджувач Multi Fuller 1:5 для акрилового ґрунту. Супутній продукт: розріджувач Multi Fuller для акрилових продуктів.

- Високий вміст сухого залишку (до 50%).
- Легко розмішується, наноситься та шліфується.
- Короткий час затвердіння.
- Гарні заповнювальні властивості.
- Чудова адгезія до поверхонь різного виду.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт акриловий HS 5:1 можна наносити на:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Поліефірні шпатлівки.
- Епоксидні ґрунти.
- Реактивні ґрунти.
- Ізольовальні ґрунти.
- Старі ЛФП у хорошому стані, попередньо матовані та знежирені.

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття.

Для шліфування рекомендуємо:

- наждачний папір з градацією P280 + 320 (GRP P400) (для шліфування вручну «по мокрому» та «по сухому»).
- наждачний папір з градацією P180 + 220 (для машинного шліфування «по сухому»).

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На грунт акриловий HS 5:1 можна наносити:

- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ВИХІД

1 л суміші дозволяє покрити 8+8,5 м².

ПРИМІТКА

- **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.