



PLASTIC PRIMER 1K

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ДЛЯ ПЛАСТМАС

номер артикула	штук у коробці	об'єм
15963	12	0,5 л
15964	12	1 л

КОЛІР жовтуватий, прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ напівблиск

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 787 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Продукт слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Грунт – 12 місяців



параметри наплення
10 ÷ 12 сек. при 20°C
життєздатність
≈ 48 г. при 20°C



параметри наплення
1 ÷ 2 шари ≈ 15 мкм.
RP: 1,2 ÷ 1,4 мм \ 2,0 ÷ 2,2 бар
HVLP: 1,3 ÷ 1,4 мм \ 2,0 бар



між шарами
5-10 хв.
перед фарбуванням
≈ 20 ÷ 30 хв.



час затвердіння
≈ 15 хв. \ 20°C



не шліфувати

ОПИС ПРОДУКТУ

1K PLASTIC PRIMER - готовий до застосування високоякісний однокомпонентний акриловий ґрунт для кузовного ремонту. Рекомендується для нанесення на елементи кузова з пластмас (поліпропілен, PP та його суміші) та штучних матеріалів, як засіб, що значно покращує адгезію. Він добре зчепляється з поверхнею пластмасових виробів і не вимагає попередньої обробки іншими засобами, що ґрунтують. На поверхні виробу утворюється тонка, дуже міцна плівка, стійка до будь-яких хімічних та механічних впливів.

- Відмінна адгезія до пластмас та штучних матеріалів.
- Простота застосування.
- Дуже короткий час висихання.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт для пластмас 1K можна наносити на:

- Різні види поверхонь із пластмас, особливо поліпропілен, PP та його суміші.
- Поверхню, призначену для ґрунтування, ретельно знежирити антисиліконом і прошліфувати скотч-брайтом.
- Повторно знежирити антисиліконом, промити водою та добре висушити.
- Перед початком робіт рекомендується прогріти елемент до температури 50°C, що значно полегшує видалення силікону із поверхні.
- Виробник не гарантує покращення адгезії до поліетилену.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На грунт акриловий 1K для пластмас можна наносити:

- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ПРИМІТКА

- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура пластику повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи слід застосовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, що містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.