



RAPID HS 4:1

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ

колір	номер артикула	штук у коробці	об'єм
сірий	16512	6	0,8 л + 0,2 л
чорний	16513	6	0,8 л + 0,2 л
білий	16514	6	0,8 л + 0,2 л

КОЛІР сірий, білий, чорний

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ мат

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 420 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Грунт – 12 місяців
Затверджувач – 12 місяців



пропорції змішування
4 : 1 + 5% (за об'ємом)
100:14,3 (за вагою)



робоча в'язкість при 20°C
30 ÷ 50 сек.
життєздатність
≈ 65 хв \ 20°C



параметри наповнення
2 ÷ 3 шари 70 ÷ 90 мкм.
RP: 1,6 ÷ 2,0 мм / 2,0 ÷ 2,2 бар
HVLP: 1,5 ÷ 1,9 мм / 2,0 бар



між шарами
≈ 5 ÷ 10 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
≈ 1 г. \ 20°C для товщини 150÷180 мкм.
≈ 10 хв. \ 60°C
≈ 2 г. \ 20°C для товщини 180÷250 мкм.



сушка IR
10 ÷ 15 хв. KB
при товщині 150 ÷ 180 мкм.
макс. 60°C



шліфування "по сухому"
маш.: P360 ÷ 500
руч.: P280 ÷ 320



шліфування "по мокрому"
маш.: P600 ÷ 1000
руч.: P800 ÷ 1000

ОПИС ПРОДУКТУ

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ RAPID HS 4:1 - високоякісний швидковисихаючий двокомпонентний антикорозійний акриловий ґрунт-наповнювач із відмінною адгезією до сталі, алюмінію, оцинкованої сталі, поліефірних шпаклівок і старих лакофарбових покриттів. Короткий час затвердіння робить ґрунт RAPID ідеальним рішенням для швидкого кузовного ремонту. Високий вміст смол (ґрунт класу HS) і використовуваних добавок забезпечують дуже гарне заповнення, антикорозійний захист і відмінну якість поверхні. Сумісний як із сольвентними так і з водними базовими фарбами. Готовий до шліфування вже через 1 годину після нанесення за температури навколишнього середовища 20°C!

- Високий вміст сухого залишку (до 60%).
- Виключно короткий час затвердіння (1 год/20 °C).
- Дуже хороші наповнювальні властивості.
- Легко перемішується і наноситься.
- Стабільно тримається на вертикальних поверхнях.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт акриловий RAPID HS 4:1 можна наносити на:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Поліефірні шпатлівки.
- Епоксидні ґрунти.
- Реактивні ґрунти.
- Старі ЛКП у хорошому стані, попередньо матовані та знежирені.

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття. Для шліфування рекомендуємо:

- наждачний папір з градацією P280 ÷ 320 (GRP P400) (для шліфування вручну «по мокрому» та «по сухому»).
- наждачний папір з градацією P180 ÷ 220 (для машинного шліфування «по сухому»).

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На грунт акриловий RAPID HS 4:1 можна наносити:

- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.
- Двокомпонентні фінішні лаки.

ВИХІД

1 л суміші дозволяє покрити 8÷8,5 м².

ПРИМІТКА

- **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.