



LACK SR HS BARPI 5900 2:1

АКРИЛОВИЙ ПРОЗОРИЙ ЛАК

LACK SR VHS BARPI 5900 - двокомпонентний високоміцний прозорий акриловий лак з дуже низьким вмістом летючих органічних сполук. Він характеризується дуже високою стійкістю до подряпин і дуже високим вмістом твердих частинок. Має дуже хорошу текучість та вирівнюється навіть у тонких шарах. Лакована поверхня має дуже високий блиск.

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л

КОЛІР	прозорий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	глянець
ГУСТИНА	1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 480 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Лак – 24 місяці
Затверджувач – 12 місяців



пропорції змішування
2 : 1 + 5 ± 10%



робоча в'язкість при 20°C
18-... сек



життєздатність суміші при 20°C
60 хв



параметри наплення
1,5-2 шари
дюза 1.2÷1.4 мм
тиск 2÷2,5 бар



сушка
10-12 хв.



час затвердіння при 20°C
13 годин



сушка IR
5 ÷ 7 хв. КХ, максимум 50°C

ПЕРЕВАГИ

- Швидко сохне.
- Високий вміст твердих речовин.
- Міцний, твердий.
- Відмінно протистоїть абразивному зносу.
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.
- Відмінне розтікання.
- Не притягує запил, дозволяючи не полірувати після висихання.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Працювати без розріджувача!
3. Зачекати 5 хвилин до початку нанесення.
4. Лак наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Лак слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
6. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід вмикати раніше, ніж через 15 хвилин після нанесення шару лаку.
7. Форма та розмір "шагрени" досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі.

Твердість в експлуатації:

- 13 годин при 20°C
- 40 хвилин при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ВИХІД 1 літр суміші дозволяє покрити 10 м² при товщині сухого шару 60 мкм.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем VERDUNNUNG.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!