



LACK HS EXPRESS 2:1

АКРИЛОВИЙ ПРОЗОРИЙ ЛАК

LACK HS EXPRESS - високоякісний двокомпонентний акриловий лак із високим вмістом сухих речовин (HS). Забезпечує надзвичайно швидке висихання. Покриття має високий глянець, високу твердість і стійкість до подряпин. Лак можна полірувати вже через 3 години при 20°C або через 5 хвилин при 50°C.

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л

КОЛІР	прозорий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	глянець
ГУСТИНА	1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 490 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Лак – 12 місяців
Затверджувач – 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Гарно розтікається.
- Легко полірується.
- Міцний, твердий, еластичний.
- Відмінно протистоїть абразивному зносу.
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Далі, за потреби, додати розчинника і знову добре перемішати.
3. Зачекати 3-5 хвилин до початку нанесення.
4. Перший напівшар лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Перед нанесенням другого шару обов'язково дати витримку 12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче +20°C, витримку потрібно збільшити до 20 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід включати раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку.
8. При фарбуванні влітку великих поверхонь рекомендується використовувати повільний затверджувач та розріджувач для акрилових лаків.
9. Форма та розмір "шагрені" досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі.

Твердість в експлуатації:

- 3-4 годин при 20°C
- 5 хв при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні.

ВИХІД 1 літр суміші дозволяє покрити 8 ÷ 10 м² при товщині сухого шару 60 мкм.

РОЗТУШІВКА

Переконайтеся, що вся ділянка з базовою фарбою покрита лаком. Розтушовуйте лише на підготовленій ділянці. Застосовуйте розчинник для переходів з метою видалення перепилу, що осідає навколо ділянки, що покривається, і нівелювання оптичної різниці блиску на межі старого покриття і свіжонанесеного лаку.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем VERDUNNUNG.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!

2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!

