



LACK HS MULTI CR 2:1

АКРИЛОВИЙ ПРОЗОРИЙ ЛАК

LACK HS MULTI CR - швидкосохнучий двокомпонентний безбарвний акриловий лак HS преміум класу для швидкого кузовного ремонту з низьким вмістом ЛОВ. Лак створений для майстерень, в яких малярі стикаються з проблемою швидкого ремонту та здаванням замовнику пофарбованого автомобіля в найкоротші терміни. Завдяки сировині нової генерації досягнуто дуже короткий час затвердіння. Лак стійкий до подряпин - SR (Scratch Resistant).

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 497 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Лак – 12 місяців
Затверджувач – 9 місяців



пропорції змішування
2 : 1 + 0 ± 10%



робоча в'язкість при 20°C
15 ± 17 сек.



життєздатність суміші при 20°C
2,5 год.



параметри напilenня
2 шари
дюза 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск 2 ÷ 2,2 бар



сушка між шарами
4 ÷ 5 хв.



час затвердіння при 20°C
8 год.



сушка IR
15 хв. КХ, максимум 60°C

ПЕРЕВАГИ

- Високий вміст смоли.
- Відмінне розтікання.
- Висока твердість.
- Дуже хороша стійкість до УФ-випромінювання.
- Високий рівень глянцею.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Лак акриловий HS MULTI CR 2:1 можна наносити на:

- Базові фарби
- Старі шари ЛФП у хорошому стані після матування та знежирення.

Для матування рекомендуємо:

- Сіре абразивне волокно з матуючою пастою.
- Наждачний папір із градацією P600 ÷ 800 ("по мокрому").
- Наждачний папір із градацією P360 ÷ 500 (машинне).

ВИХІД 1 літр суміші дає змогу покрити 8÷10 м² за товщини сухого шару 60 мк.

РОЗТУШОВУВАННЯ

Переконайтеся, що вся ділянка з базовою фарбою покрита лаком. Розтушуйте тільки на підготовленій ділянці. Застосовуйте розріджувач для переходів з метою видалення перепилу, що осідає навколо ділянки, що покривається, і нівелювання оптичної різниці полиску на кордоні старого покриття і свіжонанесеного лаку.

ПОЛІРУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ ВКЛЮЧЕНЬ

Полірування зазвичай не потрібне, оскільки безбарвний лак HS MULTI CR 2:1 надає ідеального вигляду поверхні відразу після нанесення. У разі потрапляння краплень, рекомендується їх усунення "по мокрому" наждачним папером з градацією P1500 ÷ 2000 з подальшим поліруванням полірувальною пастою. Полірування продуктів 2K є найбільш оптимальним протягом від 1 до 24 годин після охолодження поверхні.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем VERDUNNUNG.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!