



LACK OPTI 2:1

АКРИЛОВИЙ ПРОЗОРИЙ ЛАК

LACK OPTI - двокомпонентний акриловий прозорий лак з дуже хорошою текучістю і легким нанесенням. Лакофарбова плівка має високий глянець і хорошу стійкість до ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів. Ідеально підходить для використання в теплих умовах. Легко полірується.

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л

КОЛІР	прозорий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	глянець
ГУСТИНА	1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 590 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Лак – 12 місяців
Затверджувач – 12 місяців



пропорції змішування
2 : 1 + 8÷9%



робоча в'язкість при 20°C
17-18 сек



життєздатність суміші при 20°C
60 хв



параметри напilenня
2 шари
дюза 1.3÷1.4 мм
тиск 2÷2,5 бар



сушка між шарами
10-12 хв.



час затвердіння при 20°C
14 годин



сушка IR
45 хв. КХ, максимум 50°C

ПЕРЕВАГИ

- Легко полірується.
- Має відмінну прозорість.
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.
- Гарно розтікається.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Далі, за потреби, додати розчинника і знову добре перемішати.
3. Зачекати 5 хвилин до початку нанесення.
4. Перший шар лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Перед нанесенням другого шару обов'язково дати витримку 12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче +20°C, витримку потрібно збільшити до 20 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід включати раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку.
8. При фарбуванні влітку великих поверхонь рекомендується використовувати повільний затверджувач та розріджувач для акрилових лаків.
9. Форма та розмір "шагрени" досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі. Шагрень не змінюється після повного затвердіння (висихання) лаку.

Твердість в експлуатації:

- 14 годин при 20°C
- 45 хв при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем VERDUNNUNG.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!

2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!