



LACK UHS SPARK 27

АКРИЛОВИЙ ПРОЗОРИЙ ЛАК

LACK UHS SPARK 27 - високоякісний двокомпонентний безбарвний акриловий лак UHS преміум класу на смолах нової генерації. Вирізняється дуже високим вмістом смол, понад 55%! Універсальна специфіка дозволяє використовувати його для покриття як невеликих елементів, так і для повного покриття кузова автомобіля. Сумісний з більшістю лаків, доступних на ринку. Інноваційний продукт найвищої якості.

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 385 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Лак – 12 місяців

Затверджувач – 9 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Універсальність застосування – повне покриття кузова та швидкий ремонт.
- Високий вміст твердої речовини >55%.
- Винятково високий глянець.
- Дуже гарне поглинання запилу.
- Легкість застосування.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Лак акриловий SPARK 27 UHS 2:1 можна наносити на:

- Базові фарби
- Старі шари ЛФП у хорошому стані після матування та знежирення.

Для матування рекомендуємо:

- Сіре абразивне волокно з матуючою пастою.
- Наждачний папір із градацією P600 ÷ 800 ("по мокрому").
- Наждачний папір із градацією P360 ÷ 500 (машинне).

ВИХІД 1 літр суміші дає змогу покрити 10 м² за товщини сухого шару 60 мк.

РОЗТУШОВУВАННЯ

Переконайтеся, що вся ділянка з базовою фарбою покрита лаком. Розтушуйте тільки на підготовленій ділянці. Застосовуйте розріджувач для переходів з метою видалення перепилу, що осідає навколо ділянки, що покривається, і нівелювання оптичної різниці полиску на кордоні старого покриття і свіжонанесеного лаку.

ПОЛІРУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ ВКЛЮЧЕНЬ

Полірування зазвичай не потрібне, оскільки безбарвний лак SPARK 27 UHS 2:1 надає ідеального вигляду поверхні відразу після нанесення. У разі потрапляння вкраплень, рекомендується їх усунення "по мокрому" наждачним папером з градацією P1500 ÷ 2000 з подальшим поліруванням полірувальною пастою. Полірування продуктів 2K є найбільш оптимальним протягом від 1 до 24 годин після охолодження поверхні.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем VERDUNNUNG.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!

2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!



пропорції змішування
2 : 1 + 0 + 5%



робоча в'язкість при 20°C
17÷19 сек.



життєздатність суміші при 20°C
3,5 год.



параметри напilenня
1,5 ÷ 2 шари
діюза 1,2 ÷ 1,4 мм
тиск 2 ÷ 2,2 бар



сушка між шарами
5 ÷ 10 хв.



час затвердіння при 20°C
3 год.



сушка IR
15 хв. КХ, максимум 60°C