



КОЛІР світло-жовтий, прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC = 395 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Repair Set – 12 місяців

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На поліефірні ламінати можна наносити:

- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні поліефірні шпатлівки.
- Двокомпонентні поліефірні пневморозпилювальні шпатлівки.
- Двокомпонентні епоксидні шпатлівки.

REPAIR SET

РЕМОНТНИЙ НАБІР ІЗ СМОЛОЮ ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ

	номер артикула	штук у коробці	вага
стандартний	1188	16	250 г + 0,25 м ²
швидкий	2323	16	250 г + 0,25 м ²

REPAIR SET - набір, що складається з поліефірної конструкційної смоли для ручного ламінування, затверджувача та скломата. Призначений для значних пошкоджень. Ідеально підходить для ремонту автокузовів, кемпінг-причепів, човнів та яхт. У наборі: затверджувач (активатор) поліефірної смоли – пероксид у розчині, скломат 0,25 м².

- Хороша адгезія до металів.
- Мінімальна усадка.
- Висока твердість та еластичність.
- Висока якість шліфування.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поліефірну смолу можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Рекомендуємо наждачний папір грануляції: P80÷120.

Внимание: Продукт не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПРОЦЕС ЛАМІНУВАННЯ

- Приготувати відповідний шматок скломата, більший від місця, що ремонтується, на близько 2 см.
- Накласти скломат, притиснути і просочити смолою за допомогою кисті, можна накласти кілька шарів скломата.
- Зачекати близько 30 хвилин, після чого поверхню ламінату можна обробляти механічно або вирівняти за допомогою поліефірної шпатлівки.
- Мінімальна температура +10°C.

Увага: Не виливати залишеної перемішаної з затверджувачем смоли назад в банку!

ADHESIVE SEALANT

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВІВ

колір	номер артикула	штук у коробці	об'єм
сірий	300002282	12	310 мл
білий	300002278	12	310 мл
чорний	300002280	12	310 мл

Однокомпонентний поліуретановий продукт, призначений для з'єднання та герметизації більшості елементів із пластмас, нержавіючої сталі, пофарбованих елементів кузова, бетону, скла. Характеризується високою в'язкістю та еластичністю. В'яжеться під впливом вологи повітря та утворює стійкий еластомер. Стійкий до атмосферних впливів та процесів старіння. Герметик можна шліфувати та фарбувати.

колір:	сірий, білий	чорний
об'єм:	310 мл	310 мл
густина:	1,17 кг/л	1,15 кг/л
час затвердіння:	60 хвилин при 23°C	30+50 хвилин при 23°C
час в'язання:	близько 4 мм за 24 години	близько 4 мм за 24 години
твердість за шкалою shore a:	близько 50	близько 45
модуль еластичності:	100 psi (6,89 бар) 350 psi	100 psi (6,89 бар) 350 psi
розтягування:	(24,13 бар) > 400%	(24,13 бар) > 380%
розтяг на розрив:	> 90%	> 90%
відновлення еластичності:	гарна	гарна
стабільність:		
температурна стійкість:	- 40 ÷ + 90°C	- 40 ÷ + 90°C
температура застосування:	+ 5 ÷ + 35°C	+ 5 ÷ + 35°C

Хімічна стійкість

розведені кислоти та луги:	гарна	гарна
вуглеводень:	середня	середня
вода прісна та морська:	відмінна	відмінна
ультрафіолет:	гарна	дуже хороша



Об'єм - 310 мл

Колір - сірий, білий, чорний

Вміст летких речовин:

VOC = 90 [г/л]