



POLYESTER RESIN

ПОЛІЕФІРНА СМОЛА

номер артикула	штук у коробці	вага
1044	6	1 кг
1045	4	5 кг

КОЛІР світло-жовтий, прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ високий блиск

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC = 395 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

POLYESTER RESIN – 2 роки

Увага: З метою безпеки слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) небезпечної речовини для цього виробу!

ОПИС ПРОДУКТУ

POLYESTER RESIN - поліефірна конструкційна смола для ручного ламінування з відмінною адгезією до металів, старих фарб і ґрунтів, поліефірних ламінатів і дерева. Отриманий у процесі ламінування шар має дуже високу стійкість до механічної напруги, коливань та вібрації, а також стійкий до високої температури, дії мастил та бензину. До складу входить поліестрова смола з затверджувачем. Призначена для ремонту значних пошкоджень. Ідеально підходить для ремонту автокузовів, кемпінг-причепів, човнів та яхт, а саме: посилення місць ослаблених корозією, заповнення дірок і т.і.

- Має мінімальну усадку.
- Висока твердість та еластичність.
- Має високу якість шліфування.
- Висока маслорезистентність стійкість до підвищення температури (80°C).

POLYESTER RESIN МОЖНА НАНОСИТИ НА

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80+P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та

ПРОЦЕС ЛАМІНУВАННЯ

- Приготувати відповідний шматок скломата, більший від місця, що ремонтується близько на 2 см.
- На очищене місце нанести пензлем смолу, змішану із затверджувачем.
- Накласти скломат, притиснути та просочити смолою за допомогою кисті, можна накласти кілька шарів скломата.
- Зачекати близько 30 хвилин, після чого поверхню ламінату можна обробляти механічно або вирівняти за допомогою поліефірної шпатлівки.
- Мінімальна температура нанесення +10°C.

ПРИМІТКА

- **Не перевищувати рекомендованих доз затверджувача!**
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.