



КОЛІР	темно-сірий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,82 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 31 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 ÷ 2



життєздатність суміші при 20°C
4 ÷ 7 хв.



час затвердіння при 20°C
20 ÷ 30 хв.



сушка IR
5 ÷ 7 хв. КХ, максимум 60°C



шліфування
чорнове P80 ÷ 120
фінішне P120 ÷ 320

ALUMINIUM

НАПОВНЮЮЧА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА З АЛЮМІНІЄВОЮ КРИХТОЮ

номер артикула	штук у коробці	вага
1241	18	400 г
1155	10	1 кг
1245	10	1,8 кг

ОПИС ПРОДУКТУ

ALUMINIUM - двокомпонентна наповнююча поліефірна шпатлівка з добавкою алюмінієвої крихти, представляє собою грубу крупнозернисту суміш. Завдяки своїм властивостям рекомендується для кузовного ремонту великих пошкоджень, а також для ремонту елементів, схильних до вібрації та перегріву (капот, багажник, дах та моторний відділ). У комплекті затверджувач для поліефірної шпатлівки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендується для кузовного ремонту елементів, схильних до перепадів температур.
- Гарна теплопровідність та еластичність.
- Відмінна адгезія до різних видів металу.
- Дуже легко шліфується, не забиваючи абразив.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лакофарбові покриття в хорошому стані.
- Сухі знежирені дерев'яні поверхні.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2K продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентиляовані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.