



КОЛІР	білий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,90 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 55 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлевка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 ÷ 2



життєздатність суміші при 20°C
4 ÷ 7 хв.



час затвердіння при 20°C
20 ÷ 30 хв.



сушка IR
5 ÷ 7 хв. КХ, максимум 60°C



шліфування
чорнове P80 ÷ 120
фінішне P120 ÷ 320

FINE

ФІНІШНА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА

номер артикула	штук у коробці	вага
1050	18	400 г
1156	10	1 кг
1154	10	1,8 кг

ОПИС ПРОДУКТУ

FINE - високоякісна двокомпонентна дрібнозерниста фінішна поліефірна шпатлівка для остаточного вирівнювання подряпин і заглиблень перед нанесенням ґрунту. Завдяки дрібним наповнювачам ідеально наноситься тонкими шарами. Можливе оброблення дрібними абразивними паперами, що сприяє утворенню гладкої поверхні. У комплекті затверджувач для поліефірної шпатлівки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко перемішується та наноситься.
- Відмінно шліфується, утворюючи гладку поверхню без пір.
- Має хороші адгезійні властивості до різних видів металу.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лакофарбові покриття в хорошому стані.
- Сухі знежирені дерев'яні поверхні.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2К продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентилявані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.