



КОЛІР	зелений
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,82 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 46 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 ÷ 2



життєздатність суміші при 20°C
4 ÷ 7 хв.



час затвердіння при 20°C
20 ÷ 30 хв.



шліфування
чорнове P80 ÷ 120
фінішне P120 ÷ 320

GLASS FIBRE

КОНСТРУКЦІЙНА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА ЗІ СКЛОВОЛОКОМ

номер артикула	штук у коробці	вага
13402	18	400 г
13403	10	1 кг
13404	10	1,7 кг

ОПИС ПРОДУКТУ

GLASS FIBRE - двокомпонентна конструкційна поліефірна наповнююча шпатлівка зі склороволокном підвищеної міцності. Надає матеріалу особливої твердості. Рекомендується для заповнення великих дефектів та посилення ослаблених елементів кузова. Відрізняється високою здатністю наповнювання і зручністю при обробці незалежно від товщини шару. У комплекті затверджувач для поліефірної шпатлівки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендується для заповнення великих вм'ятин та дірок у транспортних засобах, причепах та напівпричепах.
- Відмінна адгезія до металів.
- Висока твердість та еластичність.
- Добре наноситься, швидко сохне.
- Хороша якість поверхні після шліфування.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лакофарбові покриття в хорошому стані.
- Сухі знежирені дерев'яні поверхні.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2K продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентильовані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.