



КОЛІР	оливковий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,81 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 32 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 ÷ 2



життєздатність суміші при 20°C
4 ÷ 6 хв.



час затвердіння при 20°C
20 ÷ 30 хв.



шліфування
чорнове P100 ÷ 150
фінішне P180 ÷ 320

K-30 ZN

НАПОВНЮЮЧА ПОЛІЕФІРНО-ЕПОКСИДНА ШПАТЛІВКА
З ПІДВИЩЕНОЮ АДГЕЗІЄЮ

номер артикула	штук у коробці	об'єм
9385	6	1л

ОПИС ПРОДУКТУ

K-30 ZN - двокомпонентна високоякісна наповнююча дрібнозерниста поліефірно-епоксидна шпатлівка преміум-класу, призначена для кузовного ремонту. Відрізняється винятково високою адгезією до металів, особливо до оцинкованої сталі та алюмінію. Легко шліфується, утворюючи гладку поверхню без пор і переходів. Новітня технологія зі створення шпаклівок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Володіє підвищеною адгезією до металів, особливо до оцинкованої сталі та алюмінію.
- Маслоподібна консистенція дозволяє легко перемішувати і наносити.
- Легко шліфується, утворюючи гладку поверхню без пор.
- Під час обробки не забиває абразивний папір.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лакофарбові покриття в хорошому стані.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2K продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентилявані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.