



LIGHT

ЛЕГКА НАПОВНЮЮЧА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА

номер артикула	штук у коробці	об'єм
1257	10	1 л

ОПИС ПРОДУКТУ

LIGHT - двокомпонентна високоякісна легка наповнююча поліефірна шпатлівка преміум класу з низькою питомою вагою універсального призначення. Застосовується для вирівнювання великих за площею пошкоджень кузовного елемента. Є універсальним у застосуванні продуктом. Має міцність і еластичність, необхідну для ремонту пошкодження. У комплекті затверджувач для поліефірної шпатлівки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відмінно заповнює дефекти та вм'ятини.
- Не вимагає нанесення фінішної шпатлівки!
- Низька питома вага.
- Ідеально шліфується, утворюючи абсолютно гладку поверхню без пір.
- Під час обробки шпатлівка не забиває абразив.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лакофарбові покриття в хорошому стані.
- Сухі знежирені дерев'яні поверхні.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80+P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.
- Двокомпонентні реактивні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2K продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентилявані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.

КОЛІР	світло-оливковий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,27 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 44 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 + 2



життєздатність суміші при 20°C
6 + 7 хв.



час затвердіння при 20°C
20 + 30 хв.



сушка IR
5 + 7 хв. KX, максимум 60°C



шліфування
чорнове P80 + 120
фінішне P120 + 320