



КОЛІР	темно-сірий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,86 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 26 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 + 2



життєздатність суміші при 20°C
3 + 4 хв.



час затвердіння при 20°C
25 + 35 хв.



шліфування
чорнове P80 + 120
фінішне P120 + 320

PLASTIC

ВИСОКОЕЛАСТИЧНА М'ЯКА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА ДЛЯ ПЛАСТМАС

номер артикула	штук у коробці	вага
1216	18	400 г
1702	18	700 г

ОПИС ПРОДУКТУ

PLASTIC - поліефірна двокомпонентна дуже м'яка наповнююча шпатлівка для ремонту автомобільних пластиків. Має високу еластичність і гнучкість, що зводить до мінімуму ризик розтріскування. Шпатлівка підходить для ручної та механічної обробки. Рекомендується для ремонту поверхонь із пластмас, для вирівнювання подряпин та заглиблень перед нанесенням ґрунту. Шпатлівка має гарну адгезію до більшості поверхонь із пластмас: АБС, ПУ, ПВХ. Має задовільну адгезію до таких пластмас, як полістирол і EPDM У комплекті затверджувач для поліефірної шпатлівки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендується для ремонту елементів кузова з пластмаси, схильних до вібрації.
- Висока адгезія до пластмас: PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR UP-GF.
- Дуже висока еластичність.
- Легко шліфується, утворюючи гладку поверхню без пір.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівка має гарну адгезію до більшості поверхонь із пластмас:

- PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR UP-GF.
- Поверхню, призначену для шпатлювання, слід попередньо ретельно знежирити антисиліконом та прошліфувати скотч-брайтом.
- Повторно знежирити антисиліконом, промити водою та висушити.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти!

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2K продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентилявані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.