



КОЛІР	кремовий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,77 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOС для суміші = 61 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців



пропорції змішування
100 ÷ 2



життєздатність суміші при 20°C
4 ÷ 7 хв.



час затвердіння при 20°C
20 ÷ 30 хв.



сушка IR
5 ÷ 7 хв. КХ, максимум 60°C



шліфування
чорнове Р80 ÷ 120
фінішне Р120 ÷ 320

SOFT EXTRA

М'ЯКА НАПОВНЮЮЧА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА

номер артикула	штук у коробці	вага
2109	18	400 г
1178	10	1кг
1264	10	1,8 кг

ОПИС ПРОДУКТУ

SOFT EXTRA - двокомпонентна поліефірна шпатлівка високої м'якості та еластичності, яка дуже сподобалася багатьом підготовникам та малярам. Рекомендується для нанесення товстих шарів та чудово заповнює великі дефекти. Її висока еластичність зводить до мінімуму ризик розтріскування. Шпатлівка підходить для ручної та механічної обробки. Може застосовуватися для оздоблювальних робіт на листовому металі, різних сталевих та склопластикових поверхнях. У комплекті затверджувач для поліефірної шпатлівки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Маслоподібна консистенція, що дозволяє легко перемішувати та наносити шпатлівку на різні види поверхні.
- Легко шліфується, не забиваючи абразив.
- Висока міцність та еластичність.
- Легко перемішується та наноситься.
- Непориста

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лакофарбові покриття в хорошому стані.
- Сухі знежирені дерев'яні поверхні.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією Р80+Р120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпатлівку.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2К продуктами слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Захищати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення мають бути добре вентилявані (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER одразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.