



КОЛІР	світло-сірий
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ГУСТИНА	1,55 (+/- 0,03) кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 437 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Шпатлівка – 12 місяців
Затверджувач – 18 місяців

	пропорції змішування 100 : 4,5+10%*
	робоча в'язкість при 20°C 50 (+/-5) сек.
	життєздатність суміші при 20°C 20 (+/-3) хв.
	параметри напilenня 1÷3 шари дюза 2,0÷3,0 мм тиск 2÷2,5 бар
	час випаровування 5÷10 хв.
	час затвердіння при 20°C 2 ÷ 3 години
	сушка IR 25 ÷ 30 хв. КХ, максимум 60°C
	фінішне шліфування по сухому P180 ÷ 320

*Розріджувач для пневморозпилювальної шпатлівки.

SPRAY FILLER

РОЗДІЛЮВАЛЬНА ПНЕВМОРОЗПИЛЮВАЛЬНА ПОЛІЕФІРНА ШПАТЛІВКА

номер артикула	штук у коробці	вага
2363	12	1 кг

ОПИС ПРОДУКТУ

SPRAY FILLER - високоякісна двокомпонентна шпатлівка для нанесення способом пневморозпилення. Дозволяє отримати велике заповнення, зберігаючи при цьому гладкість покриття на великих поверхнях. Час до початку шліфування близько 2 годин при 20°C. У разі необхідності застосовувати зі спеціальним розріджувачем для пневморозпилювальної шпатлівки Multi Fuller.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносити.
- Короткий час затвердіння.
- Гарні наповнюючі властивості.
- Добре ізолює ґрунти та лаки від поліефірних шпатлівок.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпатлівку можна наносити на різні поверхні:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь, попередньо матована та знежирена.
- Проліфоновані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпатлівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

Увага: Шпатлівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ВИХІД

1 літр суміші дозволяє покрити 8 м² при товщині сухого шару 100 мкм.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На шпатлівку можна наносити:

- Двокомпонентні фінішні лаки.
- Двокомпонентні акрилові ґрунти.
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти.

ПРИМІТКА

- Мінімальна рекомендована температура для нанесення продукту +15°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте індивідуальні засоби захисту. Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!